


Dane techniczne dla produktu: HSFUBH129T

Uniwersalny światłowód 12x9 / 125 OS2, LSOH antygryzoń.

Euroklasa: Dca - s2, d1, a1, A/I-DQ(ZN)BH, 6mm, 1250N, Drum 2100m



SCHRACK- Info

- Kabel uniwersalny, zewnętrzno-wewnętrzny z niemetaliczną ochroną przed gryzoniami i czarnym płaszczem LSOH.
- Przeznaczony do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych w światłowodowych systemach okablowania takich jak sieci magistralne, sieci kampusowe, sieci szkieletowe pionowe i/lub poziome. Obsługuje wszystkie aplikacje sieciowe (np. FDDI, Gigabit Ethernet, ATM, Fibre Channel).
- Łatwy do instalacji w kanałach kablowych, tunelach.

CECHY I ZALETY

- Konstrukcja oparta o centralną, luźną tubę wypełnioną żelem hydrofobowym. Zastosowano wzmocnione szklivem włókna aramidowe jako elementy zabezpieczające.
- Przewidywany okres trwałości włókien kabla >30 lat.



Dane techniczne

Ilość włókien	12
Średnica (mm)	5,80
Średnica tuby centralnej (mm)	3,30
Pokrycie pierwotne - lakier (µm)	250 ± 15

Dane techniczne - kontynuacja

Waga (kg)	0,04
Odpowiednie do	Kabel uniwersalny zewnętrzno-wewnętrzny
Ochrona przed wilgocią	Tak
Ochrona przed gryzoniami	Tak
Przewidywany okres trwałości	> 30 lat
Euroklasa (zgodnie z EN50575)	Dca
Emisja dymu	s2
Topliwość	d1
Kwasowość	a1
Zakres temperaturowy - Transport/magazynowanie (°C)	-30 do +70
Zakres temperaturowy - Instalacja (°C)	-5 do +50
Zakres temperaturowy - Eksploatacja (°C)	-30 do +70
Odporność na rozciąganie - Długotrwałe (N)	420
Odporność na rozciąganie - Krótkotrwałe (N)	1250
Promień gięcia - Statyczny (Ø)	10 x Ø
Promień gięcia - Dynamiczny (Ø)	20 x Ø
Promień gięcia dla włókien i tub (Ø)	> 25
Średnica rdzenia / płaszczka (µm)	9,2 ± 0,4 125 ± 0,7
Długość fali (nm)	1310 1383 1550 1625
Tłumienie (dB/km)	0,34 0,31 0,21 0,24
Dyspersja (ps/nm-km)	≤ 3,5 ≤ 18
Ehternet 1GB (mb)	> 5000 - >70000 -
Ehternet 10GB (mb)	> 10000 - > 40000 -
PMD (ps/km)	≤ 0,2
Długość fali odcięcia (nm)	≤ 1260
Współczynnik załamania światła	1,467 - 1,467 1,467

GUIDE TO INSTALLATION AND HANDLING

- When laying and installing optical fibre cables it is vitally important not to exceed the specified values set for pulling tension, bending radii and temperature. The installation methods have to be in accordance with the common standards.
- To ease insertion into tubes by means of compressed air or pulling wire, certified lubricants (e.g. paraffin) may be used.
- The use of soap or similar substances as lubricants is strictly prohibited.
- If a cable needs to be fastened, constrictions > 0.3 mm must be prevented.
- The jelly filling inside the tubes can be removed using a tissue soaked in turpentine.
- It is advisable to cap the cable-ends during storage.

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Uniwersalny światłowód 12x9/125 OS2, LS0H antygryzoń. Euroklasa: Dca - s2, d1, a1, A/I-DQ(ZN)BH, 6mm, 1250N, Drum 2100m	HSFUBH129T
Dodatkowe akcesoria	
19" panel światłowodowy 12xLC 9µm, z pigtailami i kasetą	HSELS129LG
19" panel światłowodowy 12xSC 9µm, z pigtailami i kasetą	HSELS129CG
19" panel światłowodowy 12xFC 9µm, z pigtailami i kasetą	HSELS129FG